Anwendungshinweis

Dickschichtfüller
400 ml / 2893-902-1

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 912276

Beschreibung / Eigenschaften

Dieser 1 Komponenten Dickschichtfüller wird zum Ausgleich von Schrammen, Kratzern und größeren Rautiefen auf Untergründen wie z.B. Aluminium, blankes und verzinktes Stahlblech, sowie Werksgrundierungen verwendet. Es ist schnelltrocknend, leicht schleifbar, mit den meisten handelsüblichen Lacken überlackierbar und besitzt eine hohe Füllkraft.
Die Trocknungszeit bei 20°C: staubtrocken nach ca. 3 Min., grifffest nach ca. 8 Min. und schleifbar nach ca. 20 Min.

Anwendungshinweise

Anwendung: Die zu behandelnden Flächen müssen trocken, sauber, rost- und fettfrei sein. Zu behandelnde Fläche und die Ränder der angrenzenden Flächen anschliffen. Dose vor Gebrauch mind. 2 Minuten kräftig schütteln. In einem Abstand von ca. 10-15 cm im Kreuzgang auftragen. Je nach Bedarf und Schichtstärke nach dem Trocknen anschleifen.

Hinweis: 1 Spritzgang entspricht ca. 25µm Trockenfilmschichtdicke. Insgesamt nicht mehr als 80µm Trockenfilmschichtdicke auftragen.

Achtung! Nicht mit 2K UP Spachtel überarbeiten! Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE, PP, EPDM und Polystyrol.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.