

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Langzeitversiegelung Paint Guard

500 ml / 2000-331-500

Beschreibung / Eigenschaften

Paint-Guard ist eine Langzeitversiegelung für alle bekannten PKW, LKW, Caravan und Bootslacke. Die spezielle Mischung von PTFE und Acrylharzen gewährleistet einen hervorragenden Lack- und UV-Schutz und hinterlässt auf der Oberfläche einen Tiefenglanz.

Frei von flüchtigen Silikonen und aromatischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung per Hand
extra UV-Schutz zur langfristigen Erhaltung der Lackschicht
hinterlässt einen Tiefenglanz
frei von flüchtigen Silikonen



Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu versiegelnde Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rückständen wie z.B. Polituren oder Teer sein. Eine dünne, gleichmäßige Schicht von Paint Guard abschnittsweise mit einem sauberen, trockenen Tuch auf die Oberfläche auftragen. Die Versiegelung ca. 2 bis 3 Minuten einziehen lassen und anschließend die Lackoberfläche mit einem trockenen Mikrofaser Tuch auf Hochglanz polieren.

WICHTIG! Behandelte Oberflächen 1 Stunde lang vor Regen und Feuchtigkeit schützen und das Fahrzeug eine Woche lang nicht waschen.

ACHTUNG! Das Fahrzeug abschnittsweise behandeln! Nicht zu viel Material verwenden und nicht in direktem Sonnenlicht oder auf heiße Oberflächen auftragen!

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Die Langzeitversiegelung Paint Guard kann auf allen bekannten Lacken eingesetzt werden. Zum Beispiel auf PKW, LKW, Caravan, und sogar Bootslacke.

Technische Daten

Gebinde: 500 ml

Farbe: elfenbein

Basis: PTFE, Acrylharze, Wachse, nicht flüchtige Silikone, nicht aromatische Lösungsmittel.

Viskosität: dickflüssig

Haltbarkeit: 12 Monate

pH-Wert: 8

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.