Technisches Merkblatt

Aluminium Spachtel
Alu
1,8 Kg / 2893-103-9

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 202087

Beschreibung / Eigenschaften

Der Aluminium-Spachtel wird zur Reparatur und zum Ausfüllen großer Vertiefungen sowie bei Fahrzeugteilen die Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind, eingesetzt. Aufgrund der enthaltenen Aluminiumpartikel besitzt dieser Spachtel eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber höheren Temperaturen (bis ca. +90°C). Er haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl

zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Teilen, die Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl
inkl. Härter (Art.-Nr. 2893-139)

Anwendungshinweise

Anwendung: Untergrund sorgfältig entfetten, säubern und anschleifen. Spachtelmasse entnehmen und im Verhältnis 100g Spachtel auf 2-3g Härter sorgfältig vermischen und innerhalb von 4-6 Minuten (bei 20°C) auftragen. Wärme beschleunigt die Aushärtung. Bereits nach 20-25 Minuten kann die gespachtelte Fläche geschliffen werden. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Aluminium-Spachtel, zum Ausfüllen großer Vertiefungen und Teilen, die Vibration oder Schwingungen ausgesetzt sind.
Die Aluminiumpartikel verbessern die Widerstandsfähigkeit gegenüber höheren Temperaturen und garantieren eine ausgezeichnete Haftung. Durch sein Schrumpfverhalten – günstiger als das herkömmlicher Spachtelsorten – und seine hohe Elastizität ist dieser Spachtel prädestiniert für das Füllen größerer Vertiefungen sowie den Einsatz auf Teilen, die Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt sind. Seine gute Widerstandfähigkeit gegenüber höheren Temperaturen (bis zu ca. 90°C) und schwankenden Temperaturen ermöglicht seinen Einsatz auch auf erhitzten Stellen (z. B. Motorhauben)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.