

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)



4 034138 200410

## Fein Spachtel Finish

2 kg / 2893-112-9

### Beschreibung / Eigenschaften

Der Fein-Spachtel eignet sich ausgezeichnet als abschließende Oberflächenbehandlung und zum Verfüllen kleinerer Poren, Unebenheiten sowie Riefen an der Karosserie. Er haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl.

zum Ausfüllen kleinerer Flächen, Unebenheiten sowie Riefen

haftet auf Aluminium, Kunststoffen, Stahl und verzinktem Stahl

inkl. Härter (Art.-Nr. 2893-139)

### Anwendungshinweise

Anwendung: Untergrund sorgfältig entfetten, säubern und anschleifen. Spachtelmasse entnehmen und im Verhältnis 100g Spachtel auf 2-3g Härter sorgfältig vermischen und innerhalb von 4-6 Minuten (bei 20°C) auftragen. Wärme beschleunigt die Aushärtung. Bereits nach 20-25 Minuten kann die gespachtelte Fläche geschliffen werden. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

### Einsatzbereiche

Als Deckschicht dient der im Füll- und Basisspachtelbereich zum Verfüllen eventuell noch verbliebener Poren bzw. Unebenheiten; mühelos können aber auch kleine Kratzer und Lackschäden an der Karosserie ausgebessert werden.

Bereits nach kurzer Zeit härtet der Spachtel schrumpffrei aus und läßt sich sehr leicht schleifen.

Bei vorschriftsgemäßer Anwendung ist der Spachtel für den Einsatz bei GFK – Materialien geeignet.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.