

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

1K Klarlack

400 ml / 2893-803



Beschreibung / Eigenschaften

Dieser hochglänzende Klarlack ist ein hochwertiger, schnelltrocknender und transparenter Spezial-Kombinationslack. Er erzeugt eine kratzfeste Hochglanzoberfläche und bietet durch die Versiegelung der Oberflächen eine hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit auf vielen Untergründen wie z.B. Metall, Kunststoff und Holz.

witterungsbeständig
schnelltrocknend
hoher Festkörpergehalt
kratzunempfindlich
einfache Verarbeitung
guter Verlauf
schützt neue Bleche vor dem Verrosten
schweißbar
nach Abtrocknung abriebfest
hoher Korrosionsschutz
hoher Wirkstoffanteil
Farbton: seidenglatt



Anwendungshinweise

Anwendung: Den zu behandelnden Untergrund falls erforderlich anschleifen und mit Silikon-Entferner reinigen. Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen und einen Sprühabstand von ca. 30 cm beachten. Im Kreuzgang mehrere Schichten auftragen. Nach Beenden des Lackiervorgangs die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung:
Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke
Geschliffene Altlackierung
Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze
Sprühauftrag: bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
Zwischenablüßzeit zwischen den Spritzgängen: 5-10 Minuten
Trockenzeiten: staubtrocken: nach ca. 10 Min.
griffest: nach ca. 30 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Polierbar nach 24 Std.
Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
mit allen anderen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Wichtig: Probesprühen und auf Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund prüfen

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.