Technisches Merkblatt

Felgensilber
Silver-Star
400 ml / 2893-883

NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

4 034138 200175

Beschreibung / Eigenschaften

Silver-Star dient zur Ausbesserung von Schäden an lackierten Felgen. Es hat eine besonders hohe Deckkraft, ist extrem widerstandsfähig gegen Streusalz, Splitt, etc., schnelltrocknend, abriebfest und waschstraßenbeständig.

hohes Deckvermögen
abriebfest
waschstraßenbeständig
widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.
schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Anwendungshinweise

Anwendung: Den zu behandelnden Untergrund von Rost, Schmutz usw. säubern, trocknen lassen, lackierte Fläche anschleifen und grundieren. Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen, mit Farbton vergleichen und mit einen Sprühabstand von ca. 30 cm im Kreuzgang mehrere Schichten auftragen. Nach Beenden des Lackiervorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Nach Bedarf mit Klarlack versiegeln! Trockenzeiten bei 20°C: Staubtrocken nach 15-20 Min., grifffest nach 1-2 Stunden, durchgetrocknet nach 6-8 Tagen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Nitrokombinationslacke
Sprühauftrag: bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm
Trockenzeiten:
- staubtrocken: nach ca. 10 -15 Min.
- grifffest: nach 2 - 3 Stunden
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden

Überlackierbar:
- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.