

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



4 034138 899355



Basis-Grundierung

Baso Plus

400 ml hellgrau / 2893-889

Beschreibung / Eigenschaften

Baso Plus ist eine schnelltrocknende, hochpigmentierte Grundierung für metallische Oberflächen wie Stahl, Altlackierungen und mit Rostschutzgrundierung vorgrundierte Untergründe. Baso Plus ist mit einem Fächersprühkopf ausgestattet, das eine vertikales und horizontales Auftragen ohne drehen der Dose ermöglicht. Bei der Verarbeitung zeichnet sich die Grundierung durch ein hohes Füllvermögen, hohe Standfestigkeit und kurze Trocknungszeit aus. Staubtrocken nach 10 Minuten, griffest nach 15 Minuten und schleifbar nach 50 Minuten. Nach Trocknung mit fast allen handelsüblichen 1K und 2K Decklacken sowie lösemittel- oder wasserbasierenden Basislacken überlackierbar.

gute Deckkraft

beinhaltet ein Rostschutzmittel

eignet sich sehr gut zum Grundieren von Eisenoberflächen

temperaturbeständig bis +100°C

überlackierbar mit Nitro-, Acryl und

Wasserbasislack

Fächersprühkopf ermöglicht vertikales und

horizontales Auftragen der Grundierung

nicht auf mit Kunstharz lackierten Untergründen lackieren

Anwendungshinweise

Anwendung: Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Die Dose 2 Minuten gründlich schütteln und probesprühen. Grundierung in zwei Spritzgängen aus 15 - 20 cm im Kreuzgang aufsprühen. Zwischen den Spritzgängen sollte die Zwischenabluftzeit 5 Minuten betragen. Nach Gebrauch Dose mit Ventil nach unten drehen und sprühen bis nur noch Treibgas entweicht. **ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE und PP, sowie mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Baso – Plus kann ideal auf Stahl, Altlackierungen und mit Rostschutzgrundierungen vorgrundierten Untergründen angewendet werden.

Technische Daten

Form : Aerosol

Gebinde: 400 ml

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Farbe: hellgrau
Basis : Nitrokombinationsharze
Schichtstärke bei zwei Kreuzg.: 70-80 µm
Trocknungszeit staubtrocken / griffest: 10 Min. / 15 Min.
schleifbar nach 50 Min.
Lagerstabilität: 12 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.