

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## 1K-Multi-Connector Mehrzweck-Grundierung 400 ml, hellgrau / 2893-900

### Beschreibung / Eigenschaften

Der 1K-Multi-Connector ist ein hervorragender Mehrzweck-Grundierfüller mit guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften. Es ist mit allen handelsüblichen Lacken bereits nach 15-30 Minuten nass in nass überlackierbar und weist hier eine sehr gute Haftung auf. Mit dem 1K Multi-Connector lassen sich Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen sehr gut isolieren.

ohne Zwischenschliff überlackierbar  
mit Fächersprühkopf

Untergründe: verzinktes Stahlblech und  
Aluminium, Kunststoff, Holz u.v.m.

isoliert besonders gut Randzonen von  
Spachtelstellen

ideale Grundierung für jeden schwierigen  
Untergrund auch Kunststoff und Holz



### Anwendungshinweise

Werksgrundierung, Altlackierung und Polyesteruntergründen:

Anschleifen des ausgehärteten, nicht blutenden und nicht thermoplastischen Untergrundes mit anschließender Reinigung.

Aluminium und verzinktes Stahlblech:

Untergrund reinigen, Schleifen mit grobem, rotem Schleifpad, Nachreinigen und anschließend trockenreiben.

Stahlblech:

Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein. Bei blankem Blech genügt die Reinigung und Entfettung mit einem Reinigungsmittel. Anschließend anschleifen, gegebenenfalls müssen Restrostnester durch Punktstrahlen entfernt werden.

Zur Erzielung einer optimalen Haltbarkeit auf metallisch blankem Blech empfiehlt sich ein Dreischichtaufbau mit Acrylfüller.

Die Dose sehr gut aufschütteln (ca. 3 Minuten) bis Mischkugeln hörbar sind.

Die Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil, sowie Sprühkopf leersprühen.

Produkt ist normalerweise ohne Zwischenschliff überlackierbar.

Eventuell auftretende Staubeinschlüsse können nach 30 Minuten mit einem feinen Softpad oder naß mit Schleifpapier Körnung P600 leicht geköpft werden.

### Einsatzbereiche

Untergründe: Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Aluminium, werksgrundierte Ersatzteile, Werks- bzw. Altlackierungen, Kunststoff und Polyester

### Technische Daten

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

- Inhalt: 400ml
- Sprühabstand: 15-20cm
- 2 Spritzgänge, Trockenschichtdicke: ca. 30 Mikrometer
- Überlackierbarkeit: nach 15-20 Minuten bei 20°C (je nach Schichtdicke)
- Gitterschnitt: Gt 1 nach DIN 53151
- Trocknungszeit: ca. 30 Minuten schnelltrocknend

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.