

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

2 Komponenten Grundierfüller 2K Rapid Filler 400 ml / 2893-905



Beschreibung / Eigenschaften

Der 2-Komponenten Grundierfüller ist auf geschliffenen Altlackierungen, metallischen blanken Untergründen und Spachtelmassen universell einsetzbar. Dieses Produkt besitzt ein hohes Füllvermögen, sehr gute Haftung, ist isocyanatfrei und mit allen gängigen 1K- und 2K-Decklack-Systemen überlackierbar.

isocyanatfrei

sehr schnelle Durchtrocknung nach 1 Std. bei 20°C

oder nach 15-20 Min. bei 60°C

Überlackierbarkeit: nach 20 Min. Lufttrocknung
schleifbar nach 1 Std. bei 20°C oder 30 Min. bei 60°C

universell einsetzbar auf geschliffenen Altlackierungen und metallischen Untergründen
einfache, zeitsparende Verarbeitung

sehr hohes Füllvermögen

sehr gute Haftung auf blankem Stahl/Blech
überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K Decklack-Systemen



4 034138 902901

Anwendungshinweise

Anwendung: Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen, Dose um 180° drehen und Druckknopf auf Stift im Dosenboden aufsetzen. Dose mit der Kappe auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf bis zum Anschlag eindrücken. Dose nach dem Auslösen der zweiten Komponente 2 Minuten gründlich schütten. Im Kreuzgang auftragen. Sprühabstand ca. 15 bis 20cm. Bei 20°C staubtrocken nach 5 Min., griffest nach 11 Min. und schleifbar nach 30 Min. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Hinweis: Immer auf geschliffene und gereinigte Oberfläche auftragen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

- blankes Stahlblech, gereinigt und geschliffen
- verzinktes Stahlblech, gereinigt und geschliffen
- PE-Spachtel, gereinigt und geschliffen
- Altlackierungen, gereinigt und geschliffen

Technische Daten

Form: Aerosoldose

Gebinde: 400 ml

Farbe: grau

Basis: spezielle Harze

Schichtstärke nach einem Sprühgang: ca. 30µm

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ablüftzeit zwischen den Sprühgängen: 3-5 Minuten
Nass in Nass überlackierbar nach Lufttrocknung: 20 Minuten
Lagerzeit bei 20°C: 12 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.