

Technisches Merkblatt

Lackerschutzfolie
9 μ , 5m x 150m
5 m x 150 m / 7875-914

Beschreibung / Eigenschaften

Die Folie ist auf Lack- und Grundmaterialien haftend, Infrarot beständig, statisch, sehr gut zu schneiden und transparent.

Anbringung nur auf absolut trockenen Fahrzeugen!

Stärke: 9 μ

statisch

lackhaftend

überlackierbar

Infrarot beständig

Material: HDPE

hitzebeständig bis 110°C

Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden!



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Einsatzbereiche

Das Fahrzeug wird schnell und effektiv gegen Spritznebel, Staub und Schmutz geschützt. Abdeckung des Fahrzeuges in nur einer Minute durch eine Person.

Technische Daten

Zugfestigkeit längs: 70 N/mm²

Zugfestigkeit quer: 28 N/mm²

Bruchdehnung längs: 422%

Bruchdehnung quer: 893%

Dart Drop 3,45 g/ μ m

Lagerzeit: ab Lieferdatum 12 Monate

relative Luftfeuchtigkeit: 30-90%

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.